

Mode d'emploi

Désignation du produit
Opaque en pâte photopolymérisable pour la technique des couronnes et des ponts avec des composites de recouvrement.

Description générale du produit
Matériau monocomposant photopolymérisable pour la couverture en couleur de rétentions d'armatures en métal et alliages dentaires conventionnels. Le matériau est photopolymérisable et il est polymérisé dans un système photopolymérisable.

Composition
Dioxyde de silicium, poudre de verre, uréthane diméthacrylate, pigments, initiateurs.
Charges totales: 62% en poids; charges anorganiques (0,005 - 3,0 µm).

Indications
Pour le recouvrement des matériaux d'armature dans la technique des couronnes et des ponts (métals dentaires conventionnels / alliages dentaires), pour les nouvelles restaurations ou les réparations.

Contre-indications / interactions avec d'autres agents
Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants.

Interactions avec d'autres produits
Les substances phénoliques (comme par exemple l'Eugénol) inhibent la polymérisation. Ne pas utiliser de matériaux qui contiennent de telles substances.

Application / traitement
Temps de traitement des matériaux: 1-3 minutes, selon les conditions de lumière.

Travail préparatoire
Les armatures sont modélisées, coulés ou fraîchement par CAD / CAM et finis comme d'habitude selon les directives en vigueur de la technique dentaire. Préparez les surfaces à réparer comme décrit dans la section „Travail préparatoire“. Suivez les procédures décrites aux rubriques „Procédure“ et „Étapes ultérieures“.

Résolution de problèmes / Liste des questions fréquemment posées
- Nettoyez les surfaces de l'armature de la graisse et des résidus de polissage.
- Ne pas mélanger bond opaque avec des liquides opaques ou des poudres opaques.
- Les couches opaques appliquées en trop grande épaisseur empêchent une polymérisation optimale et affaiblissent ainsi la liaison.
L'allongement du temps de polymérisation n'entraîne pas une plus grande profondeur de polymérisation.
- Ne pas utiliser d'équipement de polymérisation intermédiaire pour la polymérisation.
- L'opaque ne doit être appliquée qu'en couches très fines.

Erreur	Cause	Remède
ne durcit pas	couche trop épaisse	ne s'applique qu'en plusieurs couches, à la manière d'un lavage
	polymérisation insuffisante	observer les temps de polymérisation - vérifier la lampe, la remplacer si nécessaire - L'allongement du temps de polymérisation n'entraîne pas une plus grande profondeur de polymérisation. - ne pas utiliser d'équipement de polymérisation intermédiaire
l'opaque s'éaille	opaque pas suffisamment polymérisé / appliqué trop épais	n'appliquer qu'en couches très fines respectivement à la manière d'un lavage temps de polymérisation incorrect / vérifier la lampe / remplacer la lampe si nécessaire
	le matériau dans la seringue est trop solide	stocker le matériel à température ambiante ou le laisser atteindre la température ambiante à temps pour son utilisation
surfaces grasses	polymérisation insuffisante	observer les temps de polymérisation vérifier le système / effectuer un entretien régulier

Garantie
Nos consignes d'utilisation, qu'elles soient fournies oralement, par écrit ou via la notice pratique, reposent sur notre propre expérience et ne sont fournies de ce fait qu'à titre indicatif. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Nous nous réservons donc le droit d'apporter d'éventuelles modifications.

Informations générales
Utiliser un système de polymérisation à la lumière approprié avec un spectre d'émission d'au moins 310 - 500 nm. Les propriétés physiques requises ne sont obtenues qu'avec des lampes parfaites. Des contrôles réguliers de l'intensité lumineuse selon les spécifications du fabricant sont nécessaires. Ne pas utiliser de systèmes de polymérisation intermédiaires.

Stockage
Conserver à 10 - 25 °C / 50 - 77 °F.
Bien refermer la seringue après chaque utilisation.

Durabilité
La durée de conservation maximale est imprimée sur l'étiquette de l'emballage correspondant. Ne pas utiliser après la date de péremption.

Effets secondaires
En cas de préparation et d'utilisation conforme, l'apparition d'effets secondaires indésirables de ce produit médical est extrêmement rare. Les réactions immunitaires (par exemple, les allergies) ou autres sensations locales désagréables ne peuvent cependant être entièrement exclues par principe. Nous vous prions de nous informer, si vous prenez connaissance d'effets secondaires indésirables – même en cas de doute.

Contre-indications / interactions
Le produit ne doit pas être utilisé ou utilisé uniquement sous surveillance stricte assurée par un médecin / chirurgien-dentiste si le patient présente une hypersensibilité à l'un de ses composants. Pour l'utilisation, le chirurgien-dentiste doit tenir compte des réactions ou interactions éventuellement déjà signalées entre ce dispositif médical et d'autres matériaux présents en bouche.

Remarque
Transmettre toutes les informations signalées ci-dessus au chirurgien-dentiste si vous utilisez ce dispositif médical pour une construction sur mesure. Lors de la mise en œuvre, tenez compte des fiches de sécurité existantes.

Élimination
Après prétraitement, éliminer dans un centre de recyclage des déchets dangereux agréé, conformément à la réglementation sur les déchets dangereux. Ne pas jeter dans les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans le système d'égouts.

Tous les matériaux doivent être traités et préparés pour un traitement ultérieur (sablage, conditionnement) conformément aux instructions du fabricant. Les armatures doivent être conditionnées avant l'utilisation de l'opaqueur. La méthode de conditionnement de l'armature dépend du matériau de l'armature utilisé. Veuillez respecter les instructions du fabricant.

Agents de liaison et matériaux d'armature
Sebond Smart sert d'agent de liaison entre les acryliques / composites et les métaux / alliages.
Sebond Implant sert d'agent de liaison entre les acryliques / composite et le dioxyde de zirconium.
Bonding (par exemple dialog Bonding Fluid, Schütz Dental) sert d'agent de liaison entre les acryliques / composites et les matériaux PEEK ou PMMA.

Procédure
L'opaque dialog en pâte est appliquée en couche mince (à la manière d'un lavage) avec une brosse ferme à poils courts. Au moins deux couches doivent être appliquées pour obtenir un revêtement complet. Une couche d'opaque insuffisamment courante influence négativement l'effet de couleur. Si nécessaire, la fluidité de l'opaque peut être optimisée en le remuant sur un bloc de mélange. Veillez à appliquer le matériau en une couche particulièrement fine autour des rétentions. Polymériser chaque couche séparément (voir tableau „temps de polymérisation“).

Étapes ultérieures
Enfin, la restauration est conçue avec un composite de recouvrement conventionnel. Veuillez respecter les instructions du fabricant.

Réparations
Toutes les réparations doivent être effectuées à l'extérieur.

Préparez les surfaces à réparer comme décrit dans la section „Travail préparatoire“. Suivez les procédures décrites aux rubriques „Procédure“ et „Étapes ultérieures“.

Istruzioni per l'uso

Designazione del prodotto
Opaco in pasta fotopolimerizzabile per la tecnica di ponti e corone con composti da rivestimento.

Descrizione generale del prodotto
Materiale monocomponente fotopolimerizzabile per la copertura cromatica di retentions di strutture in metalli e leghe dentali convenzionali. Il materiale è fotopolimerizzabile e viene polymerizzato in un sistema di fotopolimerizzazione.

Composizione
Diossido di silicio, polvere di vetro, dimetacrilato di uretano, pigmenti, iniziatori.
Riempimenti complessi: Riempiente inorganico 62% in peso (0,005 - 3,0 µm)

Indicazioni
Per la copertura di materiali per strutture nella tecnica delle corone e dei ponti (metalli dentali convenzionali / leghe dentali), per nuovi restauri o riparazioni.

Contraindicationi
Non usare in caso di allergia nota contro uno dei componenti.

Interazioni con altri prodotti
Le sostanze fenoliche (come ad esempio l'eugenolo) inhibiscono la polimerizzazione. Non utilizzare materiali che contengono tali sostanze.

Applicazione / elaborazione
Tempo di lavorazione dei materiali: 1-3 minuti, a seconda delle condizioni di luce.

Lavoro preparatorio
Le strutture vengono progettate, fuse o fressate in CAD/CAM e lavorate secondo le linee guida applicabili della tecnologia dentale. Come

Risoluzione dei problemi / lista di domande frequenti

- Le superfici della struttura devono essere prive di grasso e di residui di lucidatura.
- L'opaque non deve essere miscelato con liquidi opachi o polveri opache.
- Gli strati opachi troppo spessi impediscono una polimerizzazione ottimale e quindi indeboliscono il legame.
- Il prolungamento del tempo di polimerizzazione non aumenta la profondità di polimerizzazione.
- Non utilizzare sistemi di polimerizzazione intermedi per la polimerizzazione di questo prodotto.
- Gli opachi devono essere applicati solo in strati molto sottili.

Procedura
L'opaque dialog viene applicato in modo sottile (come un lavaggio) con un pennello a pelo corto. Devono essere applicati almeno due strati per ottenere un rivestimento completo. Uno strato opaco non sufficientemente coprente influenza negativamente l'effetto cromatico.

Se necessario, ottimizzare il comportamento di scorrimento dell'opaque in pasta dialog agitandolo su un blocco di miscelazione. Assicurarsi di

applicare uno strato extra sottile lungo le retentions. Polymerizzare ogni strato separatamente (vedere la tabella „tempi di polimerizzazione“).

Compiti successivi
Infine, il restauro viene realizzato con un composito da rivestimento convenzionale. Osservare le istruzioni del produttore.

Riparazioni
Tutte le riparazioni devono essere eseguite extraoralmemente.

Preparare le superfici da riparare come descritto in „Lavoro preparatorio“.

Seguire le procedure descritte in „Procedura“ e „Compiti successivi“.

Garanzia
Le nostre avvertenze tecniche per l'uso, comunicate per via orale, scritta o impartite attraverso un'istruzione pratica, si basano sulla nostra esperienza e devono quindi considerarsi come valori indicativi. I nostri prodotti sono soggetti ad un continuo sviluppo. Ci riserviamo quindi il diritto di apportare eventuali modifiche.

Informazioni generali
Utilizzare un sistema di polimerizzazione della luce adatto con uno spettro di emissione di almeno 310 - 500 nm. Le proprietà fisiche richieste si ottengono solo con lampade perfette. È necessario controllare regolarmente l'intensità della luce secondo le indicazioni del produttore. Non utilizzare sistemi di polimerizzazione intermedi.

Immagazzinamento
Conservare a 10 °C - 25 °C (50 °F - 77 °F). Chiudere bene la siringa dopo ogni utilizzo.

Garanzia
Le nostre avvertenze tecniche per l'uso, comunicate per via orale, scritta o impartite attraverso un'istruzione pratica, si basano sulla nostra esperienza e devono quindi considerarsi come valori indicativi. I nostri prodotti sono soggetti ad un continuo sviluppo. Ci riserviamo quindi il diritto di apportare eventuali modifiche.

Informazioni generali

Utilizzare un sistema di polimerizzazione della luce adatto con uno spettro di emissione di almeno 310 - 500 nm. Le proprietà fisiche richieste si ottengono solo con lampade perfette. È necessario controllare regolarmente l'intensità della luce secondo le indicazioni del produttore. Non utilizzare sistemi di polimerizzazione intermedi.

Tempi di polimerizzazione

Sistema di polimerizzazione della luce

Tempo

Spektra LED 1 min.

Spektra 2000 3 min.

HiLite / UniXS 90 sec.

Labolight LV-II / III 1 min.

Solidilite 1 min.

Tempi di polimerizzazione

Sistema di fotopolimerizzazione della luce

Tempo

Spektra LED 1 min.

Spektra 2000 3 min.

HiLite / UniXS 90 sec.

Labolight LV-II / III 1 min.

Solidilite 1 min.

Tabella del sistema

Colore secondo Vita®*

Opaco in pasta

Cervicale Dentin Incisal

A 1 P-H 1 P-D 1

A 2 P-H 1 P-D 2

A 3 P-H 2 P-D 3

A 3,5 P-H 2 P-D 4

A 4 P-H 2 P-D 4

B 1 P-H 1 P-D 5

B 2 P-H 1 P-D 6

B 3 P-H 2 P-D 7

B 4 P-H 2 P-D 7

C 1 P-H 3 P-D 8

C 2 P-H 3 P-D 9

C 3 P-H 3 P-D 9

C 4 P-H 3 P-D 8

D 2 P-H 3 P-D 10

D 3 P-H 3 P-D 2

D 4 P-H 3 P-D 4

P-S 1

P-S 2

P-S 3

P-S 4

P-S 5

P-S 6

P-S 7

P-S 8

P-S 9

P-S 10

P-S 11

P-S 12

P-S 13

P-S 14

P-S 15

P-S 16

P-S 17

P-S 1